

Ceresit

CR-65

Impermeabilizante cementoso



DESCRIPCIÓN

Compuesto base cemento en polvo de consistencia cremosa y suave, fácil de aplicar. Una vez aplicado y seco, forma una capa impermeable.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Listo para usarse de fácil aplicación
- ▶ Es un producto impermeable
- ▶ Permite que las superficies tratadas "transpiren", facilitando la salida de humedad atrapada
- ▶ Resistente al congelamiento una vez aplicado y seco
- ▶ Estable volumétricamente; permite ser recubierta
- ▶ Puede estar en contacto eventual o permanente con agua para uso y de consumo humano

USOS

- Para sellar e impermeabilizar paredes de tabique o block, estructuras de concreto, elementos de mampostería, entre otros.
- Evita el paso del agua y la humedad en superficies horizontales y verticales; estructuras expuestas a la humedad del subsuelo, agua derivada de la lluvia, escurrimientos o proveniente de filtraciones.
- Para sellar e impermeabilizar: Superficies de concreto estructuralmente sanas, elementos de concreto expuestos a presión positiva y negativa, muros de mampostería, tabique, block y muros interiores y exteriores en construcciones envejecidas ante la presión de humedad y formación de salitre



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie.

La superficie deberá de estar limpia, sana, firme y libre de grietas, musgo, lama, eflorescencias de salitre, partes mal adheridas, desmoldantes de cimbra o sustancias que puedan afectar adherencia.

Las grietas se deben de cincelar para rellenar favorablemente con un mortero anticorrosivo. En elementos estructurales fisurados evaluar la conveniencia de repararlos mediante inyección de un adhesivo epóxico.

Resane las superficies desiguales, con numerosas salientes o defectos; si es necesario aplique mortero cementoso.

Sature la superficie con agua.

Herramienta: Taladro con propela

Mezcla.

Mezcle Ceresit CR-65 con agua por espacio de 2 minutos hasta lograr una mezcla homogénea considerando que primeramente deberá colocarse en un recipiente el agua necesaria, conforme a las recomendaciones que se detallan a continuación:

- 7.5 L de agua por cada saco de 25 kg para aplicación sobre mampostería
- 6.5 L de agua por cada saco de 25 kg para aplicación sobre concreto
- 5.5 L de agua por cada saco de 25 kg para aplicaciones con aspersión

Herramienta: Brocha, Cepillo, Llana, Aspersión

Aplicación.

Aplique la primera capa de producto sobre la superficie deseada. Deje secar de 3 a 10 horas antes de aplicar la segunda o tercera capa. Evite deshidratación de la capa aplicada e inicie el curado después de 6 horas mediante rocíos de agua cada 3 o 4 horas.

Considere el clima para los días de curado: 2 días para climas fríos y 3 días para climas cálidos. En caso de que se presenten defectos en la aplicación, éstos deberán tratarse con capas adicionales.

La superficie estará lista para recibir acabados después de 3 días y si fuera el caso estará lista para tráfico peatonal ligero después de 2 días.

Rendimiento:

3 kg/m² = 2.0 mm en 2 capas

4 kg//m² = 2.5 mm en 2 capas

5 kg//m² = 3.0 mm en 3 capas

8 kg//m² = 5.0 mm en 3 capas

PRECAUCIONES

Utilice equipo de seguridad.

Espere al menos 7 días para someter a CR-65 a condiciones de inmersión.

No mezcle el producto con otros materiales, aditivos o aglutinantes.

No se recomienda para aplicaciones sobre losas de azoteas.

No se recomienda para impermeabilizar elementos de concreto que contendrán agua presurizada mayor a 4 m de altura.

No se deje al alcance de los niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Si el trabajo es interrumpido por más de 10 horas y se

requiere aplicar otra capa, es necesario humedecer la superficie de la capa anterior del producto.

Ante presiones de agua, la aplicación debe hacerse a favor de la presión.

Ante condiciones de humedad libres de presión, la aplicación puede ser a condición positiva o negativa.

Aplique adhesivo para azulejo antes de 7 días después de aplicado CR-65, para aplicaciones después de este tiempo solo podrán colocarse adhesivos para azulejos reforzados con Ceresit CC-81.

Está lista para recubrirse después de 3 días con aplanados o azulejos. Para aplicación de texturas, pinturas y otros, debe estar libre de la humedad por curado.

Cierre herméticamente los sacos que no hayan sido consumidos en su totalidad.

No aplique sobre aplanados o acabados.

Aplique CR 65 preferentemente cuando la temperatura sea de 5 a 30 °C. Mayor cuidado en el curado e incrementando los rocíos de agua para evitar deshidratación, esto asegura la dureza, adhesión e impermeabilidad.

ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN	Saco de 25 kg
ALMACENAJE	Consérvese en un lugar seco, fresco y protegido de los rayos solares.
CADUCIDAD	18 meses
ESTIBA MÁXIMA	Saco: 4 piezas superpuestas

INFORMACIÓN ADICIONAL

Ceresit CR 65, contribuye a mejorar la calidad del medio ambiente, reduce la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañinos para el bienestar de los trabajadores y ocupantes, el contenido de VOC es cero.

Consulte medidas de seguridad en la etiqueta o consulte la hoja de seguridad para mayor información en ceresit.com.co

DATOS TÉCNICOS

Base:	Combinación de cementos hidráulicos con rellenos minerales y aditivos.
Densidad suelta:	Aprox. 1.5 kg / litro.
Relación de mezcla:	Consistencia esperable: 5.5 l de agua para 25 kg de producto. (aprox. 1 parte en vol. de agua a 3 partes en vol. de Ceresit CR 65). Consistencia de lechada: 6.5 l de agua para 25 kg de producto (aprox. 1 parte en vol. de agua a 2.5 partes en vol. de Ceresit CR 65).
Tiempo de aplicación:	Aprox. 1 hora.
Temperatura de aplicación:	+5°C a +30°C.
Resistente a la lluvia (impermeable):	Después de aprox. 4 horas.
Transitable:	En aprox. 2 días.
Listo para ser recubierto o inmersión:	Después de 7 días.
Resistencia a la flexión:	30 kg / cm ² a 7 días.
Resistencia	110 kg / cm ² a 7 días.
Absorción de agua:	2.0% a 24 horas.

Nota: los datos técnicos que se presentan fueron obtenidos en condiciones de laboratorio (23.0 +/- 1.5°C y 50% mínimo de humedad relativa).

Consulte ficha técnica de: Ceresit CC-81

CERESIT
CR65_4_1_16

Las recomendaciones que se dan en esta hoja técnica están basadas en pruebas de laboratorio y en nuestra experiencia. Sin embargo, como los métodos y condiciones específicas en que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas funcionales de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda o casos no contemplados, consúltenos para brindarle apoyo técnico.



Henkel Colombiana S.A.S.,

Calle 17 # 68B - 97
Bogotá D.C., Colombia
www.ceresit.com.co

Quality for Professionals